

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน ชนิดด้าน มีคุณสมบัติแห้งไว เนื้อสีมาก ทาแล้วแห้งฟิล์มเร็ว ยึดเกาะกับไม้ได้ดี ทนทานต่อการขูดขีด การกระแทก การขีดถู และสารเคมีได้ดี ให้ฟิล์มสีด้านดูเรียบเนียนมีรอยแปรงน้อย และ ป้องกันน้ำซึมได้ดีเยี่ยม</p> <p>เหมาะสำหรับงานไม้ภายในทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้สนามกีฬาในร่ม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้</p>
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p>โพลียูรีเทน โพลีเอสเตอร์ และ ไอโซไซยานาต ฮาร์ดเดนเนอส์</p> <p>ใส</p> <p>ด้าน(20-30%)</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร 57.0 ± 2.0% สำหรับ ส่วน เอ และ 35 ± 2.0% สำหรับ ส่วน บี</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 57.0 ± 2.0% สำหรับ ส่วน เอ และ 35 ± 2.0% สำหรับ ส่วน บี</p> <p>จุดควบไฟ 29.5 °C สำหรับ ส่วน เอ และ 31.7 °C สำหรับ ส่วน บี</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ไม่มีข้อมูล กรัม/ลิตร</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 100 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 45 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 9-10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว</p> <p>65 – 75 ตารางเมตร ต่อ ชุด ต่อ เที่ยว (1 ชุด รวม ส่วน เอ และ ส่วน บี ขนาด 1 แกลลอน)</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพูนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) 10 – 20 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) 2-3 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) 7 วัน</p>
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	-
<b>วิธีใช้งาน</b>	<p>อุปกรณ์ การพ่นด้วยปืนพ่น หรือ การทาด้วยแปรงขนอ่อน</p> <p>อัตราส่วนผสม ส่วนเอ ต่อ ส่วนบี 1 : 1</p> <p>โดยปริมาตร</p> <p>อายุการใช้งานหลังผสม 3 ชั่วโมง (ในภาชนะปิด ทดสอบที่ 25 – 30 °C)</p> <p>ทินเนอร์ ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทินเนอร์ เบอร์ 43N</p> <p>การผสมทินเนอร์ (%) 20-30 %</p>
<b>ระบบการใช้งาน</b>	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240 – 320 จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย</li><li>อุดโป๊วรอยแตก ตำหนึบไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย</li><li>ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน</li><li>เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว</li></ol>

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>สีทับหน้า</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. การรองพื้นด้วย ทีโอเอ น้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)</li><li>2. การรองพื้นด้วย ทีโอเอ วูดไพรเมอร์ #T-2000 จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)</li><li>3. ทาด้วย ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ชนิดเงา #T-8100/T-8111 อย่างน้อย 2 เที่ยว</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. การผสม T-8800 ส่วน เอ กับ T-8888 ส่วน บี และ ทีโอเอ โพลียูรีเทน กิเนอร์ เบอร์ 43N การทาเที่ยวที่ 1 แนะนำให้ผสมสี ส่วน เอ 5 ส่วน ต่อ ส่วน บี 5 ส่วน ต่อ กิเนอร์ 3 ส่วน การทาเที่ยวที่ 2 แนะนำให้ผสมสี ส่วน เอ 5 ส่วน ต่อ ส่วน บี 5 ส่วน ต่อ กิเนอร์ 2 ส่วน</li><li>2. ทาด้วย ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน ชนิดด้าน #T-8800/T-8888 อย่างน้อย 2 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)</li><li>3. ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320 – 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ</li></ol> <p>: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 2 ปี</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p><b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</b></p>