

<p><b>คุณสมบัติ</b></p>	<p>ซูเปอร์ซิลด์ ทิมเบอร์ซิลด์ เป็นสีน้ำคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกโดยเฉพาะผลิตจาก อะคริลิก อิมัลชัน โคลิโพลีเมอร์ คุณภาพสูง ผงสีที่ทนทาน และ สารเติมแต่งชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มสีที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดีเยี่ยม ป้องกันการซึมของน้ำ จึงช่วยป้องกันไม้จากเชื้อรา ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะกับไม้ได้ดี และไม่เหลืองตัว</p>
<p><b>ข้อมูลทางเทคนิค</b></p> <p>ประเภทสี</p> <p>เวดสี</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</p> <p>จุดควบไฟ</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</p>	<p>อะคริลิก อิมัลชัน</p> <p>เลือกเวดสีได้จากแคตตาล็อกและพัดสี(Fandek)</p> <p>เนียน</p> <p>68.0 ± 2.0 %</p> <p>53.0 ± 2.0 %</p> <p>- °C</p> <p>27.6064 กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>100 ไมครอน</p> <p>50-60 ไมครอน</p> <p>35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลอน ต่อ เทียว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>30-40 นาที</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>7 วัน</p>
<p><b>มาตรฐานอ้างอิง</b></p>	<p>มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ฉลากเขียว (โครงการฉลากเขียว)</p>
<p><b>วิธีใช้งาน</b></p> <p>อุปกรณ์</p> <p>ทินเนอร์</p> <p>การผสมทินเนอร์ (%)</p>	<p>: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง</p> <p>: น้ำสะอาด</p> <p>: 5 - 10% โดยปริมาตร</p>
<p><b>ระบบการใช้งาน</b></p> <p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>สีทับหน้า</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</p>	<p>: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</p> <p>: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย</p> <p>: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <p>: พื้นผิวที่เป็นซอสต์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดออกด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ</p> <p>: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</p> <p>: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย</p> <p>: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <p>: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ 0AWP จำนวน 1 เทียว</p> <p>: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท โวก์ เบอร์ G1600 จำนวน 1 เทียว</p> <p>: ทาด้วยสีทับหน้า ซูเปอร์ซิลด์ ทิมเบอร์ซิลด์ อย่างน้อย 2 เทียว</p> <p>: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>

## การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท  
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C นับจากวันที่ผลิต)

## ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์  
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
ไปในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**